

Colante Multiuso AC III

Argamassa Colante AC III - D

Descrição

Argamassa colante AC III - D, para assentamento de revestimentos em ambientes internos e externos.

Áreas de aplicação

- Pisos e paredes
- Áreas internas e externas
- Piso sobre piso
- Fachadas, piscinas e *drywall*
- Pisos aquecidos, lareiras e estufas até +80 °C
- Saunas secas e saunas a vapor até +80 °C

Tipos de Revestimentos

- Revestimentos até 1 m x 1 m ($\leq 1 \text{ m}^2$)
- Cerâmicas e porcelanatos
- Pastilhas de cerâmica, porcelanato e vidro
- Lajotas e ladrilhos hidráulicos
- Pedras naturais (versão branca)

Vantagens

- Múltiplas aplicações
- Aderência elevada
- Excelente custo-benefício
- Deslizamento reduzido (D)

Dados Técnicos

Característica	Valor	Observações			
Temperatura de operação	-20 até +80 °C				
Proporção de mistura	20 kg	Colante Multiuso AC III			
	4,4 litros		água (22 ± 2 %, partes em massa)		
Tempo em aberto	20 minutos	Tempo em aberto segundo a norma NBR 14.081			
Tempo de aplicação	2,5 horas				
Espessura da camada	Até 5 mm				
Tráfego leve	após 24 horas				
Tráfego pesado	após 7 dias				
Cura normal	≈ 1,6 MPa	Resistência de aderência à tração em 28 dias (NBR 14.081)			
Cura submersa	≈ 1,0 MPa	Resistência de aderência à tração em 28 dias (NBR 14.081)			
Cura em estufa	≈ 1,3 MPa	Resistência de aderência à tração em 28 dias (NBR 14.081)			
Deslizamento	≈ 0,8 mm	Deslizamento (NBR 14.081)			
Rejuntar	após 48 horas				
Temperatura de aplicação (substrato)	+5 a +30 °C				
Temperatura de aplicação (ambiente)	+5 a +40 °C				
Consumo	Superfície da placa (cm)	Área da placa (cm²)	Desempenadeira dentada (mm)	Consumo médio (m²)	Colagem
	≤ 20x20	≤ 400 cm ²	6x6x6	~4,0 kg	simples
	≤ 30x30	≤ 900 cm ²	8x8x8	~5,0 kg	simples
	> 30x30	> 900 cm ²	8x8x8	~6,5 kg	dupla

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Dados em conformidade com a norma NBR 14082:2004.

Dados do Produto

Tipo de produto	Argamassa colante
Composição	Combinação de cimentos, agregados minerais e aditivos
Estado	Pó
Cor	Cinza ou branca
Armazenagem	Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas
Validade	12 meses a partir da data de fabricação, se armazenado nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 20 kg

Método de Aplicação
Tipos de Substrato

- Concreto com mais de 28 dias*
- Contrapiso de argamassa com mais de 14 dias*
- Emboço de cimento, cal ou gesso com mais de 14 dias*
- Alvenaria de concreto celular com mais de 14 dias (somente em áreas internas)

* Em conformidade com as normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755

Condições do Substrato

- Seco, limpo, firme e sem porosidade
- Levemente umedecido
- Livre de graxa, tinta, sujeira, poeira, nata de cimento, desmoldante, partículas soltas ou outros contaminantes
- Prumo e regularização conforme NBR 13749
- Temperatura: de +5 °C a +30 °C

Preparo do Substrato

Só um preparo cuidadoso do substrato pode assegurar a durabilidade do assentamento. Portanto, nossas recomendações para o preparo do substrato devem ser respeitadas em cada aplicação.

Piso sobre piso

Para preparar um piso sobre piso em áreas internas ou cobertas, recomenda-se o preparo do substrato com o *Primer Piso Sobre Piso Argatex*, que cria uma ponte de aderência, dispensando o apicoamento. Aguarde 90 minutos para secagem.

Mistura

1. Adicione água fria e limpa em um recipiente. Confira a quantidade de água impressa na frente da embalagem. O recipiente deve estar limpo e protegido de sol, vento e chuva.
2. Adicione 20 kg de **Colante Multiuso AC III** e misture com um misturador mecânico de baixa rotação por 5 minutos ou até obter uma massa pastosa e homogênea.
3. Espere por 5 minutos e misture novamente. Respeite a quantidade de água na embalagem.

Aplicação

1. Aplique uma camada fina (raspando) de **Colante Multiuso AC III** no substrato. Use o lado sem dentes da desempenadeira dentada.
2. Enquanto a camada fina ainda está fresca, use o lado dentado da desempenadeira e aplique o **Colante Multiuso AC III** em um ângulo de 60°.
3. Para revestimentos superiores a 30 cm x 30 cm (≥ 900 cm²), repita os passos 1 e 2 no verso da placa.
4. Aplique os revestimentos limpos levemente deslocados, ajustando-os para a posição desejada, em um sentido que favoreça a quebra dos cordões de argamassa.
5. Limpe o revestimento com água fria, usando uma esponja úmida. Retire o excesso de argamassa presente nas juntas.
6. Aguarde 48 horas até começar o rejuntamento.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nas embalagens. Para mais informações de manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidas na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica, assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos a cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie publicadas no site <https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#politica-de-qualidade>.

Edição 04/2019. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.